



HINDER грунт-эмаль универсальный состав для восстановления внешнего вида металлических конструкций, создаёт антикоррозийное атмосферостойкое покрытие по металлу и лёгкой ржавчине (классов А и В). Разработана специально для нанесения в жёстких климатических условиях, в холод и непогоду, при минусовых, низких отрицательных температурах в мороз до -30°C . HINDER грунт-эмаль не требующая предварительного грунтования ЛКМ по металлу, выполняющая следующие функции: купирование очагов ржавчины на поверхности металла и предотвращение дальнейшего ее распространения; покрытие изделия грунтовкой, способствующей лучшей адгезии с краской; окрашивание декоративной эмалью поверхности конструкции.

Благодаря совмещению функций в грунт-эмали не придется наносить несколько слоев различных материалов на изделие и ждать их полного просыхания перед нанесением каждого последующего. Это значительно экономит время и деньги, а также позволяет сократить количество рабочего инструмента.

Наименование показателей по ТУ 20.30.12.120-003-39559930-2019	Значения
Цвет	Серый
Внешний вид пленки	П.2
вязкость (DIN6 при 20°C)	20-40 сек
Адгезия, бал не менее	1
Укрывистость высушенной пленки, $\text{г}/\text{м}^2$	40
Степень перетира, мкм, н/б	не более 20мкм
Время высыхания при температуре 20°C , ч	4
Эластичность пленки при изгибе, мм	3
Эластичность пленки при ударе см. не менее	45
Стойкость пленки по маятниковому прибору МВ, условные единица, не менее	0,21

ООО «ТД ДЖАССА» ИНН 9715346300
127253, г. Москва, ул. Псковская, 6, 46
www.jassa.ru
+7 926 762-1766 руководство
+7 926 822-2095 реклама и маркетинг
+7 926 766-3379 отдел продаж центральный регион
+7 918 499-6894 отдел продаж южный регион



Устойчивость мокрой пленки	160
Расход	80-100 мл/м ²
Удельный вес	1,14-1,18 кг/литр
Массовая доля нелетучих веществ	44-60
Сухой остаток	32-36% по весу
Эксплуатация грунт-эмали	-40 °С +50° С
Тара- металлическое ведро бочка 50кг	50 кг

Транспортировка и хранение осуществляется в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя. Хранить в специализированных сухих, крытых, неотапливаемых складских помещениях при температуре от -40 °С до +40 °С на расстоянии не менее 2 метров от нагревательных приборов. ЛКМ необходимо хранить отдельно от кислот, щелочей и других химикатов. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке составляет не менее 12 месяцев. При транспортировке и хранении количество рядов в паллете не более 4.

